


Date : 11/12/2023	SPÉCIFICATION	
Réf. : Masquage Pelable	<u>MASQUAGE PELABLE</u>	
Remplace : 08/11/2019	<u>MSP 75 OPAQUE</u>	



PRESENTATION :

Le **MSP 75 OPAQUE** est un produit de masquage utilisable lorsqu'il y a nécessité d'épargner. Il s'avère, dans ce cas, très utile et avantageux lors du brasage des circuits imprimés sur machines à braser automatiques.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer une couche mince de masquage
- Laisser polymériser à température ambiante pendant 60 mn environ
- Procéder au brasage
- Après refroidissement de la carte de C.I., peler le **MSP 75 OPAQUE**.

En cas de polymérisation en étuve, la température ne doit pas dépasser 60°C pendant 48 heures maximum.

PARTICULARITES :

Ce type de masquage **MSP 75 OPAQUE** restant opaque après polymérisation permet une localisation plus aisée au moment du pelage et diminue la fatigue visuelle consécutive à cette opération.

CONDITIONNEMENT :


Flacons plastiques de 250 ml
Autres contenances : nous consulter

UTILISATION :

Le **MSP 75 OPAQUE** est un moyen simple, rapide et efficace pour épargner temporairement et localement les surfaces ne devant pas être brasées sur les circuits imprimés, ex : visseries, pastilles, pistes etc. Le **MSP 75 OPAQUE** s'enlève facilement par pelage, après brasage ou nettoyage, sans laisser de traces.

CARACTERISTIQUES :

- Extrait sec 55 - 60 %
- Viscosité 46,5 - 51 Pa.s
- PH 9 – 11
- Stabilité mécanique 30
- Solubilité : dans l'eau avant polymérisation
- Polymérisation : 60 mm (température ambiante) selon l'épaisseur du dépôt

Date : 11/12/2023	SPÉCIFICATION	
Réf. : Masquage Pelable	<u>MASQUAGE PELABLE</u>	
Remplace : 08/11/2019	<u>MSP 75 OPAQUE</u>	

VALIDITE :

12 mois environ

STOCKAGE :

Températures de stockage optimales :

Température minimum : 10° C

Température maximum : 30° C

Informations complémentaires :

Nos processus de fabrication ont fait l'objet d'une analyse AMDEC (équivalent aux USA : FMECA).

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d'autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autre. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits, pour leurs propres usages. Sauf accord écrit préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous demandons de consulter notre service technique.